



# 虹牌油漆

## 永保新紅丹漆

### EPOXY RED LEAD PRIMER

產 品 號 碼	No.1007 (EP-01)
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以紅丹顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
用 途	橋樑、水渠、貯槽、工廠設備等鋼鐵構造物防蝕、防銹用底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塗膜堅韌，附着力強。</li> <li>2. 耐水、耐海水性特優。</li> <li>3. 耐油性極佳。</li> <li>4. 防銹力特強。</li> <li>5. 耐磨損性非常優良。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	橙紅色
遮 蓋 力	10 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重 量 度	1.5 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	70~90 KU (混合物 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 1/2 小時以內      堅結 6 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron)      乾膜 50 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38.0 m <sup>2</sup> /Gal      10.0 m <sup>2</sup> /L      6.3 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 8 小時
混 合 比	主劑：硬化劑=93：7 (重量比)
總 不 揮 發 物	70% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	8 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 面 漆	永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。</li> <li>3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。</li> <li>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。</li> <li>5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。